



חומר מילוי וסתימה סינתטי אבקתי.  
לשימוש פנימי.

**תכונות:** חומר מילוי מעולה, אינו מתכווץ עם הייבוש, קל לשיוף

**שימושים:** למילוי וסתימה של חורים וסדקים שאינם עובדים בקירות פנימיים מבטון, שליכטה ועוד

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 771-002

**גוון:** לבן שבור.

**ברק:** מט

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* :שעה | המתנה בין שכבות: שעה | ייבוש קשה : 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
1 ק"ג	1008
5 ק"ג	240

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** הסירו אבק, לכלוך וכל חומר זר אחר. מלאו מים בכלי נקי. פזרו קלסימו X בצורה אחידה אל תוך המים, ביחס של 2 חלקים אבקה לכל 1 חלק מים. המתינו כדקה לפני הבחישה למניעת גושים. בחשו כדקה בכיוון אחיד. מתקבלת משחה מוכנה לשימוש

**אופן היישום:** המשחה עבידה במשך 90-120 דקות לאחר ההכנה. מלאו את החורים והסדקים בקלסימו X באמצעות מריחה עם שפכטל. לאחר ייבוש מלא החליקו את מקום התיקון בנייד לטש ובמידה והצבע העליון הינו אקרילי, ישמו **בונדרול** מעל אזור התיקונים.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות

**אזהרות והוראות בטיחות:** החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין ליישם כאשר הקיר לה 1/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10 °C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם 1/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. על המשתמש לעיין בדף הטכני של כל מוצר המפורט בהוראות הכנת השטח ואופן היישום. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001