

ורנית - לכה לדקים מדוללת במים



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC



לכה אקרילית פוליאוריטנית שקופה על בסיס מים להגנה על משטחי דקים ולשמירה על המרקם הטבעי של העץ.

תכונות:

הלכה שומרת על המראה הטבעי של העץ, מגנה מפני חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומטים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

שימושים:

הלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ חדשים או צבועים ושומרת על המרקם הטבעי של העץ. ליישום על פריטי עץ מחוץ ובתוך הבית, כגון: סיפוני עץ (דקים), פרגולות, גדרות עץ שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ, כסאות, מדפים, ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 585-100

גוון: שקוף + 11 גווני עץ לגיוון במכונת הטמבורמיקס

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: עץ חדש בלתי צבוע: 9 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

עץ צבוע: 12 מ"ר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 30 דקות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח:

כמות למשטח: גודל אריזה

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע:

לטשו את העץ בנייר לטש להסרת קליפת העץ הנוצרת בזמן ההקצעה לספיגה וחיבור אופטימליים והסירו את אבק הליטוש. או תנו לעץ להתייבש מעט למשך 1-2 חודשיים לפתיחת הנקבוביות. עץ מחוספס או מגורד, יש לצבוע מיד עם ההתקנה. נקו את המשטח מאבק, לכלוך וכתמי שומן בעזרת **ורנית – חומר ניקוי** ושטפו היטב. שטח הצביעה חייב להיות נקי מלכלוך, שומנים, ווקס וכדומה, כדי שהספיגה בעץ תהיה מקסימלית. הניחו לעץ להתייבש 2-3 ימים.

עץ צבוע במצב טוב:

יש קודם לשייף קלות, לנקות עם **ורנית – חומר ניקוי** ולצבוע לפי ההנחיות.

עץ צבוע במצב לא טוב:

יש קודם לשייף היטב שאריות צבע, לנקות עם **ורנית – חומר ניקוי** ולצבוע לפי ההנחיות.

הערות:

ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר. כדאי לבדוק חדירות, ספיגה וגוון לפני השימוש, בפינה נסתרת. הגוונים המופיעים בקטלוג עשויים להיראות מעט שונים על סוגי עץ שונים. רצוי שמשטחי עץ יהיו בשיפוע של מעלה אחת לפחות למניעת שלוליות מים אין לצבוע על עץ רטוב או לח.

ורנית – לכה לדקים מגינה על העץ מבפנים ע"י חדירה ומגינה מבחוץ ע"י יצירת ציפוי

אופן הצביעה:

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה **צביעה במברשת לכה/רולר**: שכבה ראשונה יש לדלל ב-30% מים, לספיגה טובה בעץ. צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. שתי שכבות נוספות יש לצבוע ללא דילול (בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה). שייפו קלות בנייר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה האחרונה. יש לנגב שאריות צבע מהעץ.

אחזקה:

אזורים עם חשיפה קיצונית לשמש או תנועה רבה, עשויים להישחק מהר יותר, במקרה כזה נקו את העץ

בעזרת **ורנית – חומר ניקוי**. שטפו היטב במים להסרת שאריות חומר הניקוי. המתינו לייבוש מלא ומרחו שכבה אחת או שתיים של **ורנית – לכה לדקים** לרענון מראה העץ ולשמירת ההגנה. במקרה שכבר יש פיצוצים או סדקים, יש ללטש ורק אז לנקות ולצבוע. מומלץ לחדש לפחות כל 6 חודשים.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001