

טמבורטקס 55



חי ירוק בצבע שלנו
Low VOC



ציפוי דקורטיבי במרקם עדין לשימוש פנימי בלבד

תכונות:

בעל מרקם עדין (טקסטורה- קליפת תפוז) המקנה ציפוי דקורטיבי ייחודי.

שימושים:

לציפוי קירות פנימיים מטיח, בטון ולבנים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 716-055

גוון: לבן

ברק: מט

כוסר כיסוי מחושב*: 1-2.5 ק"ג / מ"ר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: מים (עד 15%) לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה ייבוש קשה: 2-4 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

100 7 ק"ג

44 15 ק"ג

27 28 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים מסוידיים:

הסירו בקפדנות את הסיד ושאריותיו, צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש מלא. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל** (לבן) מדוללת ב- 20% מים, והמתינו לייבוש מלא. צבעו **טמבורטקס 55** באחת מהשיטות המפורטות בסעיף 'אופן הצביעה' שלהלן.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:

הצבע הקיים הינו **סופרקריל**, ניתן לצבוע ישירות עליו, בתנאי שהוא מחובר היטב לטיח ואינו מתקלף. אם הצבע הקיים אינו **סופרקריל**, הסירו בקפדנות את הצבע, כולל הסיד ושאריותיו, צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש מלא. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל** (לבן) מדוללת ב- 20% מים, והמתינו לייבוש מלא. צבעו **טמבורטקס 55** באחת מהשיטות המפורטות בסעיף 'אופן הצביעה' שלהלן.

משטחי בטון וטיח מלט פנימיים שאינם צבועים:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק, שומנים והסירו כל לכלוך וגוף זר אחר. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל** (לבן) מדוללת ב- 20% מים, והמתינו לייבוש מלא. צבעו **טמבורטקס 55** באחת מהשיטות המפורטות בסעיף 'אופן הצביעה' שלהלן.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה בהתזה: התיזו שכבה אחידה של **טמבורטקס 55**, המתינו 2-3 שעות לייבוש והתיזו שכבה שנייה אחידה של **טמבורטקס 55** כאשר הפיזור אינו רציף.

צביעה ברולר: מרחו **טמבורטקס 55** באמצעות מברשת / מלג' (כף טייחים) / מרית (שפכטל) ועבדו בגלילה (רולר לטמבורטקס) בצורת שתי וערב. הערה: מומלץ לדלל במים על מנת למנוע גמר דוקרני.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.