

## רב גמיש מרקם חלק 10



תו ירוק בצבע שלנו  
Low VOC

מערכת צבעים גמישה אקרילית ואיכותית לציפוי קירות חיצוניים, לשיקום סדקים קיימים ולמניעת היווצרות סדקים חדשים



### תכונות:

מערכת אקרילית בעלת גמישות גבוהה במיוחד המאפשרת גישור על סדקים נימיים ומבניים עד 2 מ"מ – למערכת רב גמיש כושר התארכות של עד 500% ויכולת התכווצות למידה המקורית, עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש ופטרייות. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ"מ

### שימושים:

לצביעת קירות חיצוניים, לשיקום סדקים קיימים ולמניעת היווצרות סדקים חדשים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר:	737-100
גוון:	לבן, ו- 1200 גוונים ממניפת ספקטרום.
ברק:	מט/מרקם חלק בהתזה או "קליפת תפוז" בגלילה
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר):	ראה טבלה מפורטת בהמשך
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.
זמני ייבוש:	3 ייבוש למגע*: 4 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	גודל אריזה
	22 ק"ג
כמות למשטח:	27
	5.5 ק"ג
	100

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים).

סוגי הסדקים			שלבי היישום:
סדקים עובדים עד 2 מ"מ	סדקים דינמיים וחיבור עד 1 מ"מ	סדקים נימיים ומרושתים עד 0.5 מ"מ	
ישמו יסוד קושר רב גמיש בהתזה או בגלילה, (מדולל לכל היותר ב- 30% טרפנטין מינרלי טמבור ) בשיעור של 6-8 מ"ר לליטר כתלות בספיגת הקיר. המתינו 4 שעות לייבוש לפני צביעה ב רב גמיש מרקם חלק 10			שכבת יסוד: יסוד קושר רב גמיש (קוד 737-000) או יסוד קושר מים 783-090
לטיפול בחורים ושברים עמוקים	אין צורך	אין צורך	מרק למילוי (קוד 737-454)
ישמו מילוי גמיש על פני	אין צורך	אין צורך	מילוי גמיש (קוד 737-453)

<p>הסדק ברוחב 10 מ"מ.                  ▪ שבצו והחליקו רשת חיזוק (אינטרגלאס)                  ▪ יישמו שכבה שניה לאחר 24 שעות. הקפידו שהרשת לא תבלוט מעל פני השטח.</p>			
400 גרם/מ"ר	אין צורך	אין צורך	שכבת ביניים רב גמיש מרקם חלק 10
400 גרם/מ"ר	700 גרם/מ"ר	500 גרם/מ"ר מינימום	שכבה עליונה רב גמיש מרקם חלק 10

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.

**צביעה ברזל:** דללו עד 5% מים. **המרקם המתקבל "קליפת תפוז".**

**צביעה בהתזה:** השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד 5% מים. **המרקם המתקבל חלק**

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או הטמפרטורת היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב 25° C ו 65% לחות יחסית.

ת"י 1731 בדרגה הגבוהה ביותר של גישור עד 2 מ"מ, תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001