

## רב גמיש מרקם חולי 20



תו ירוק בצבע שלנו  
Low VOC



מערכת צבעים גמישה ואיכותית לציפוי קירות חיצוניים, לשיקום סדקים קיימים ולמניעת היווצרות סדקים חדשים

### תכונות:

מערכת אקרילית בעלת גמישות גבוהה במיוחד המאפשרת גישור על סדקים נימיים ומבניים עד 2 מ"מ – למערכת רב גמיש כושר התארכות של עד 500% ויכולת התכווצות למידה המקורית, עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש ופטריות. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ"מ

### שימושים:

לצביעת קירות חיצוניים, לשיקום סדקים קיימים ולמניעת היווצרות סדקים חדשים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר:	737-200
גוון:	לבן, ו- 1200 גוונים ממניפת ספקטרום.
ברק:	מט/מרקם חולי עדין
כושר כיסוי מחושב (ק"ג/מ"ר) :	ראה טבלה מפורטת בהמשך
דילול:	בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.
זמני ייבוש:	3 ייבוש למגע**: 4 שעות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 24 שעות
חיי מדף:	24 חודשים
כמות למשטח:	כמות למשטח
	22 ק"ג
	27

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים).

סוגי הסדקים			שלבי היישום:
סדקים עובדים עד 2 מ"מ	סדקים דינמיים וחיבור עד 1 מ"מ	סדקים נימיים ומרושתים עד 0.5 מ"מ	
ישמו יסוד קושר רב גמיש בהתזה או בגלילה, (מדולל לכל היותר ב- 30% טרפנטין מינרלי טמבור) בשיעור של 6-8 מ"ר לליטר כתלות בספיגת הקיר. המתינו 4 שעות לייבוש לפני צביעה ב רב גמיש מרקם חלק 20			שכבת יסוד: יסוד קושר רב גמיש (קוד 737-000) או יסוד קושר מים 783-090
לטיפול בחורים ושברים עמוקים	אין צורך	אין צורך	מרק למילוי (קוד 737-454)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ישמו מילוי גמיש על פני הסדק ברוחב 10 מ"מ.</li> <li>▪ שבצו והחליקו רשת חיזוק (אינטרגלאס)</li> <li>▪ ישמו שכבה שניה לאחר 24 שעות. הקפידו שהרשת לא תבלוט מעל פני השטח.</li> </ul>	אין צורך	אין צורך	מילוי גמיש (קוד 737-453)
400 גרם/מ"ר	אין צורך	אין צורך	שכבת ביניים רב גמיש מרקם חלק 10
1500 גרם/מ"ר	800 גרם/מ"ר	500 גרם/מ"ר מינימום	שכבה עליונה רב גמיש מרקם חולי 20

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.

**צביעה ברולר:** דללו עד 5% מים

**צביעה בהתזה:** השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה. דללו עד 5% מים.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות

לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב C 25<sup>0</sup> ו 65% לחות יחסית.

ת"י 1731 בדרגה הגבוהה ביותר של גישור עד 2 מ"מ, תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001