

שליכט מינראלי רטוב



שליכט מינראלי לקירות חוץ ופנים, המקנה לקירות מראה כפרי-אותנטי. המקיים

בתוכו שילוב תכונות של ציפוי חיצוני ונראות מיוחדת.

תכונות:

מתאים במיוחד לציפוי חיצוני ופנימי של מבנים חדשים וכן לשימור של מבנים ישנים בעלי ערך היסטורי. נוח לשימוש, מצטיין במעבר מים גבוהה מונע הצטברות לחות בתוך הקירות, (נותן לקירות "לנשום" מאפשר יציאת רטיבות).

התחברות מעולה לתשתית.

עמיד בתנאי מזג האוויר ולהתקפת עובש ופטירות.

מוכן לשימוש וניתן להשיגו במבחר גוונים.

ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים:

מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים במבנים חדשים ו/או לשיפוץ מבנים.

מתאים ליישום ישירות על טיח שחור, ללא צורך ביסוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 738-402 גס 90

738-430 עדין 30

גוון: 19 גוונים מתוך לוח גווני השליכט המינרלי.

ברק: מט

טקסטורה: טקסטורה גסה 90 גס

טקסטורה עדינה 30 עדין

ניתן להגיע לאפקטים שונים.

כושר כיסוי מחושב*: 2.5-3 ק"ג

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 2 שעות (לעבדות כ 30-10 דקות) ייבוש קשה: 24-8 שעות המתנה

בין שכבות: 2-3 שעות

חיי מדף: 12 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

27

25 ק"ג

100

5 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לוודא כי פני השטח אחידים, בעלי יכולת ספיגה, ללא טלאים או תיקונים וללא נוכחות של צבעים סינתטיים. יש להסיר נוכחות של עובש ופטירות. ערבב לפני היישום, שטפו היטב את הקירות בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. לפני ביצוע השליכת יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

אופן הצביעה:

במידה והמשטחים מיושמים ביסודות או ציפויים על בסיס שרפים סינטטיים (צבעים אקריליים), יש ליישם בקירות חוץ את ה- בלנקור ובקירות פנים את ה- אייל פריימר. נדרשת הרטבה טובה ומלאה של הקיר לפני יישום השליכת.

יישום השליכת: ערבבו היטב את השליכת לפני היישום. מרחו שכבת שליכת מינרלי רטוב באמצעות מלג' נירוסטה. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המלג' בזווית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר ולהדקו לקיר. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק (יש להרטיבו מדי פעם) או מלג' נירוסטה, בתנועות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה).

אין ליישם בשמש ישירה, רוחות חזקות או כפור צפוי לפני ייבוש מלא. זכרו ליישם מאותו מספר מנה על צד שלם של המבנה.

חידוש הצביעה- בכדי לשמור על מערכת מינרלית, רצוי לחדש עם שליכת על בסיס מינרלי. אין לערבב מוצרים מינרלים עם מיקסר מכני.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס ואיננה בשמש ישירה.

אזהרות והוראות בטיחות:

המוצר מכיל סיד כבוי.

לא למאכל. סיכון לנזק חמור בעיניים. הרחק מהישג ידם של ילדים. השתמש במשקפי פנים או מגן פנים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- c 10 והלחות היחסית מעל 85%.

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-800-321-321

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- c 25° ו- 65% לחות יחסית.

מיובא על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.