

פנטזיה זורחת | אפקטים בצבע



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע אקרילי על בסיס מים הזורח באור ירוק-כחול בחושך, המיועד ליישום מעל תשתית צבועות בלבד. מומלץ ליישם את הצבע על תשתיות הצבועות בצבע אקרילי מסדרת הסופרקריל עוצמת האפקט משתנה כתלות בעובי השכבה, בסוג התאורה בעזרתה נטען ובגוון הרקע הנבחר.



תכונות:

צבע זה נטען באור זורח בחושך בין שעתיים לשמונה שעות.

שימושים:

קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי. תקרות. עץ ומתכת לשימוש בתוך הבית הצבועים בצבעים על בסיס מים או על בסיס טרפנטין.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 795510

גוון: באור יום: צהוב-ירוק, בחושך: ירוק-כחול

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 1 מ"ר / ליטר

דילול: צבע מוכן לשימוש אין צורך בדילול

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: רבע שעה

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: כמות למשטח

100

כמות למשטח: גודל אריזה

150 מ"ל

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הכנת הרקע: צבעו את הקיר בשתי שכבות של סופרקריל, בגוון הרצוי מתוך 1,200 גוני מניפת הספקטרום. המתינו לייבוש מלא של הקיר. יש לקרא בעיון את הוראות הצביעה על גבי אריזת הסופרקריל. רצוי ליישם את הצבע על גוונים בהירים. ככל שצבע הרקע קרוב יותר ללבן האפקט חזק יותר. גוונים כהים נוטים לבלוע אור וכך להקטין את האפקט.

בחירת מקום יישום: כיוון שצבע זה נטען באור זורח בחושך יש לבחור מקום בקרבת מקור אור. חדר המואר באור יום לפחות במשך מספר שעות מועדף, אך בהעדר מקור אור טבעי ניתן להטעין את הצבע בעזרת מנורת ניאון, הלוגן או נורה רגילה. ניתן גם לשלב בין תאורות שונות (טעינה באור יום והמשך טעינה בעזרת מנורה בשעות הערב). ככל שמקור האור חזק יותר זמן הטעינה קצר יותר ומשך הזריחה ארוך יותר.

אופן הצביעה:

מומלץ ליישם את הצבע בעזרת סטנסיל המתאים לגודל השבלונה הנבחרת. הצמידו את השבלונה למקום שאותו רוצים לקשט בעזרת פיסת נייר דבק (מסקינג-טייפ). טבלו את קצה מברשת הסטנסיל (מברשת עגולה קטומה) במעט מהצבע. מלאו את השבלונה בצבע בעזרת טפיחות קלות עם המברשת. משסיימתם למלא את השבלונה, הסירו אותה, ונקו מיד בעדינות. כשהשבלונה נקיה ויבשה עברו למיקום הבא. לאחר ייבוש הצבע יש לטעון את הצבע בעזרת מקור אור (אור יום, ניאון, הלוגן, מנורה רגילה) במשך שעתיים לפחות. מומלץ להטעין את הצבע טעינה ראשונה של 8 שעות לפחות (בדומה להטענת סוללה של טלפון סלולרי). ככל שמקור האור חזק יותר זמן הטעינה קצר יותר ומשך הזריחה ארוך יותר. (עד להגעה לטעינה מקסימלית של הצבע). ככל שמיישמים שכבה עבה יותר של הצבע כך תגבר יכולת הזריחה שלו. לאחר כיבוי/ הרחקת מקור אור הצבע יזרח באור ירוק-כחול בין שעתיים לשמונה שעות כתלות בזמן טעינה ומידת החשכה. אם בעתיד ברצונך לצבוע מעל לצבע הזוהר, ניתן לשייף את הקיר לקבלת מראה חלק וליישם ישירות שתי שכבות של סופרקריל.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה והשבלונה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אור. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS)

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף, אנא פנו לטלצבע טמבור: 1-800-321-321.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.