

אמולזין



תו ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע אקרילי על בסיס מים



תכונות:

קל ונוח לעבודה, ייבוש מהיר, "נושם", ללא עופרת וכרומטים

שימושים:

לצביעה פנימית של תקרות וקירות טיח, בטון ולבנים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 700-101

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 5-6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

כמות למשטח: 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו

היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות **אמולזין**

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ותקנו פגמים בקלסימו X. החליקו את המשטח בנייר לטש. צבעו 2-3

שכבות **אמולזין**. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2-3 שכבות **אמולזין**.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (שליכט):

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת משטח חלק צבעו

שכבת **טמבורפיל** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות **אמולזין**.

משטחי בטון וטיח צמנט:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו 2-3 שכבות אמולזין.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 15%-20% מים וערבבו היטב.
דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה.
את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 809 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.