

פוליסיד



חי ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע סיד סינתטי איכותי על בסיס מים בעל גימור נאה וחלק



תכונות:

חסכוני, בעל לובן משופר, כושר התחברות טוב לתשתית, כיסוי מעולה, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

לצביעה ולחידוש של קירות ותקרות פנימיים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-700

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: שעתיים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

18 ליטר

5 ליטר

27

100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידיים או צבועים:

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבה ראשונה של פוליסיד מדולל ב 20%-30% מים. צבעו שכבה שניה ושלישית פוליסיד מדולל 20%-15% מים.

קירות פנימיים חדשים לא צבועים:

שייפו את פני השטח בנייר לטש לקבלת משטח חלק ונקו מאבק. צבעו שכבת יד ראשונה או טמבורפיל והמתינו לייבוש. צבעו 2-3 שכבות פוליסיד.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר: לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1637, תו ירוק

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.