

## סופרקריל 2000 מהודר



צבע אקרילי יוקרתי על בסיס מים באיכות גבוהה ביותר. מעניק גימור מהודר וכיסוי מעולה. לשימוש פנימי וחיצוני



### תכונות:

כוח כיסוי מעולה, גמר מהודר, מאפשר מעבר אדי מים (נושם), ללא עופרת וכרומטים.

### שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון ולבנים.

### נתונים טכניים:

קוד מוצר: 723-101 לבן, 723-102 בסיס P, 723-103 בסיס T, 723-104 בסיס D,

723-105 בסיס A

גוון: לבן, ו-1200 גוונים ממניפת הספקטרום

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב\*: 7 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע\*\*: שעה ייבוש קשה: 3 שעות המתנה בין שכבות: 2-3 שעות

ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

27

18 ליטר

27

15 ליטר

44

10 ליטר

80

5 ליטר

210

2.5 ליטר

576

1 ליטר

**הכנת השטח ומערכת הצבע:****שטחים פנימיים מסוידיים:**

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל 2000** במראה מהודר, מדולל 10%-20% במים.

**קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:**

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח במג'יק **בונד** או בדבק **שפכטל 2000** (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל 2000** במראה מהודר.

**קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכט):**

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל** מדולל 10%-5% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל 2000** במראה מהודר, מדוללת 20%-30% מים. צבעו שכבה שנייה ושלישית בהתאם לצורך מדוללות 10%-15% מים.

**משטחי בטון וטיח צמנט:**

ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל 2000** במראה מהודר, מדולל בכ- 30% מים. צבעו שכבה שנייה ושלישית מדוללות 10%-20% מים. המתינו 3 שעות בין שכבה לשכבה.

**אופן הצביעה:**

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה ברולר:**

דללו ב- 10% מים וערבבו היטב. טבלו את הרולר בצבע ולאחר מכן הסירו ממנו את עודפי הצבע. (באריזת 5 ליטר אובלית ניתן לטבול את הרולר ישירות בתוך האריזה). צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. לקבלת גימור נאה ואחיד צבעו עד לכיסוי מלא של הקיר וסיימו בגלילה קלה בצורת שתי וערב.

**צביעה במברשת/פד:**

העבירו את הצבע לכלי אחר. דללו ב 15%-20% מים וערבבו היטב. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

שימו לב: בגוונים מבסיס A ו- D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקרילים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו **סופרקריל 2000** במראה מהודר על פי ההנחיות.

**ניקוי כלים ואחסון:**

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:**

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:**

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-  $10^{\circ} \text{C}$  והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ} \text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.

ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק, 7 שנות אחריות.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.