



יסוד מקשר לשליכט אקרילי גמיש.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: יסוד המשמש כחומר מקשר בין הטיח לבין שליכט אקרילי גמיש.

שימושים: מתאים כיסוד לשליכט אקרילי גמיש מעל טיח שחור, טיח צמנט בטון ושכבה מיישרת. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים. מעל תשתית אקרילית קיימת או בסביבה ימית או תעשייתית יש ליישם יסוד קושר לרב גמיש על בסיס טרפנטין.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: יסוד: 738-500

גוון: מניפת לגעת בצבע (יש לגוון את היסוד בקירוב לגוון הסופי)

ברק: מט

טקסטורה: חלקה

קושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת כתלות בטיב התשתית ורמת הספיגות שלה)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: 2-1 שעות כתלות במזג אוויר | ייבוש סופי לפני יישום השליכט: 24 שעות (כתלות בטמפרטורה בזמן היישום)

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	100

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפיה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

אופן צביעה:

צביעה במברשת / רולר: יישמו שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מדולל עד 25%. המתינו 4-6 שעות לייבוש וישמו שליכט אקרילי מתוצרת טמבור.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 השעות לפני או אחרי ישום השליכת ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטבר במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בהוראות הדפים הטכניים של כל מוצר. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.