



ציפוי אקרילי צבעוני מונע החלקה.
לשימוש במגרשי ספורט.

תכונות: עמיד בפני שחיקה, ובעל עמידות חוץ מעולה. במשטחי אספלט ממלא ספורטקוט את החללים ומונע את התפוררות משטח האספלט. ידידותי לסביבה ולמשתמש (ללא עופרת וכרומטים).

שימושים: לציפוי עליון של מגרשי טניס, מגרשי ספורט, שבילים, איי תנועה ומשטחי בטון ביתיים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 753-010 / 753-020

גוון: ירוק כהה

קושר כיסויי מחושב: 2 ק"ג למ"ר (יש לבנות את העובי בהדרגה)

דילול: מוכן לשימוש | לניקוי : מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעותיים | המתנה בין שכבות: 8 שעות | ייבוש קשה לדריכה ולניקוי: 72 שעות

חיי מדף: 12 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
26 ק"ג	27

הכנת המשטח ומערכת הצבע:

הכנת משטח אספלט האספלט חייב להיות נקי מאבק, שומן ומכל לכלוך אחר. כתמי שומן על גבי המשטח חייבים לנקות עם דטרגנט בעזרת מברשת קשה ואח"כ שטיפה עם מים בלחץ 120 אטמוספירות. משטח ללא שמן יש לשטוף במים בלחץ 120 אטמוספירות. יישום הציפוי ייעשה לאחר ייבוש המשטח.

הכנת משטח הבטון הבטון חייב להיות אחרי אשפורה של 28 יום. הבטון חייב להיות מפולס בכדי למנוע היווצרות שלוליות מים עליו למניעת נזק לספורטקוט. יש להסיר חלקים רופפים, כתמי שמן ולכלוך עד לקבלת פני שטח יציבים ונקיים ממזהמים. במידה וההסרה נעשית באמצעות דטרגנטים יש לשטוף את המשטח במי ברז עד לקבלת PH ניטרלי. יש להמתין לייבוש מלא. יש ליישם פריימר חוץ 738501 מדולל בכ-40% מים לפני יישום ספורטקוט או יסוד קושר לרב גמיש מדולל בכ-30% טרפנטין.

אופן צביעה:

שכבה ראשונה: יש לשפוך את הספורטקוט ולשטח בעזרת מגב גומי, ברצועות חופפות לרוחב המגרש. יש לחזור על פעולה זו עד לציפוי כל המגרש בשכבה ראשונה. יש לחכות כ-8 שעות עד ליישום השכבה השנייה.

שכבה שנייה: יש ליישם את השכבה השנייה באותה צורה כפי שיושמה השכבה הראשונה, אלא שהפעם יש להתחיל את היישום מקצה המגרש בו נסתיימה השכבה הראשונה.

הערות בקשר לצביעה:

א.יש ליישם ספורטקוט לאחר שבוע מסיום הסלילה של האספלט, או 30 יום מסיום יציקת הבטון.
ב.אין לבצע את הציפוי בשעות החמות של היום, ומומלץ ליישם בשעות הבוקר על תשתית קרה בלבד.
ג. בכל מקרה אסור לעלות על המגרש המצופה למטרות משחק לפני חלוף שבוע ימים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם תוך 72 שעות הקרובות ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.