



מערכת צבעים גמישה אקרילית איכותית לציפוי קירות חיצוניים. בעלת גמישות לסדקים של עד 2 מ"מ. נושא תו תקן ישראלי ירוק

תכונות: מערכת אקרילית בעלת גמישות גבוהה במיוחד המאפשרת גישור על סדקים עד 2 מ"מ - למערכת רב גמיש כושר התארכות של עד 500% ויכולת התכווצות למידה המקורית, עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש ופטריית. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ"מ.

שימושים: לצביעת קירות חיצוניים, לגישור על סדקים עד 2 מ"מ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-5xx

גוון: לבן וגווני פסטל/תיכון מתוך מניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: ראה טבלה מפורטת בהמשך.

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע**: 4 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי: 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
20 ק"ג	36

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים).

סוגי הסדקים:			שלבי היישום:
סדקים מבניים עד 2 מ"מ	סדקים מבניים עד 1 מ"מ	סדקים נימיים ומרושטים עד 0.5 מ"מ	
יש לטפל בסדקים בתשתית בהתאם למפרט הטיפול בסדקים העומד לעיון במוקד המומחים של טמבור, ולאחר מכן ישמו יסוד קושר רב גמיש (737000) בהתזה או בגלילה, לפי הוראות היצרן, או ישמו פריימר חוץ לתשתית חדשה (738501) בהתזה או בגלילה, בהתאם להוראות היצרן, ולאחר יבוש לצבוע רב גמיש מרקם בינוני 50 .			שכבת יסוד: יסוד קושר רב גמיש לכל סוגי התשתיות או פריימר חוץ על תשתית חדשה
<ul style="list-style-type: none"> ▪ יישמו מילוי גמיש על פני הסדק ברוחב 10 מ"מ. ▪ שבצו והחליקו רשת חיזוק (אינטרגלאס) ישמו שכבה שניה לאחר 24 שעות. הקפידו שהרשת לא תבלוט מעל פני השטח. 	אין צורך	אין צורך	מילוי גמיש (קוד 737-453)
1800 גרם/מ"ר	1800 גרם/מ"ר	1000 גרם/מ"ר מינימום	שכבה עליונה רב גמיש מרקם בינוני 50

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.

צביעה בהתזה: השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה או מכשיר איירלס ייעודי (בוכנתי). דללו עד 5% מים במידת הצורך. **המרקם המתקבל בשימוש באיירלס הינו חלק**

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במס' גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות הפועל ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב 25°C ו 65% לחות יחסית
ת"י 1731 בדרגה הגבוהה ביותר של גישור עד 2 מ"מ,

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.